

## LR CRYL 310 ML



### DÉFINITION DU PRODUIT

- Mastic plasto-élastique de très haute qualité.
- Très facile à appliquer.
- Très bonne adhérence sur presque tous les matériaux de construction.
- Peut-être peint après un durcissement suffisant.
- Sans phtalates.

### DOMAINE D'APPLICATION

- Joints autour des châssis, portes, panneaux, banquettes...
- Convient parfaitement pour joints à mouvement faible (max. 12,5%).
- Convient au bouchage de déchirures et fissures.
- Convient à toutes les surfaces poreuses (bois, pierre, béton, plâtre ...) et au métal, aux carreaux de céramique et au PVC dur.

### MATIÈRE & REVÊTEMENT

#### Composition :

- Dispersion polyacrylate.

### MISE EN ŒUVRE

#### Préparation du support :

- Les supports doivent être secs et propres.
- Si nécessaire dégraisser avec de l'alcool ou de l'éthanol, ou en cas de besoin appliquer un primaire. Il est conseillé de tester l'adhésion, l'utilisateur doit s'assurer que le produit employé convient à son utilisation.

#### Application :

- Appliquer le mastic avec un pistolet manuel ou électrique.
- La forme du joint est très importante. Éviter des couches minces.
- LR CRYL durcit par l'évaporation d'eau.
- Un mouvement max. de 5% est possible durant les premiers jours de séchage.

#### Lissage :

- Si nécessaire avec de l'eau (avant la formation de la pellicule)

#### Nettoyage :

- À l'eau avant le séchage. Mécaniquement après séchage.

Date d'enregistrement : 12/12/2024 - Indice C

LR ETANCO est membre adhérent de :



LR ETANCO - Parc les Érables - Bât. 1 - 66 Route de Sartrouville  
78231 Le Pecq Cedex France - [www.etanco.eu](http://www.etanco.eu)

Tél : 01 34 80 52 00 - [commercial.france@etanco.fr](mailto:commercial.france@etanco.fr)

## Réparation :

- Avec le même produit.

## Outils de pose conseillés :

- Pistolet à mastic à batterie Milwaukee C18PCG-310 201B (code : 322 474)
- Pistolet à mastic manuel type berceau avec démultiplicateur – H14 (code : 493 200)
- Pistolet à mastic manuel type tige hexagonale (code : 493 150)

## Produits associés :

- LR WATER SEAL 290ml (voir FT 3034)
- LR WATER JOINT 290ml (voir FT 4377)
- LR SIL 402 310ml (voir FT 4343)
- LR SIL FEU 310ml (voir FT 3082)
- SILICONE COLOR 310ml (voir FT 3129)
- LR STONE 310ml (voir FT 0483)
- LR COL 310ml (voir FT 3096)
- GLR PU 310ml (voir FT 4378)

## ⚠ Limites d'emplois :

- N'est pas destiné aux joints qui sont continuellement exposés à l'eau.
- Ne peut pas être employé pour l'étanchéité de verre.
- Ne pas appliquer en cas de risque de pluie et de gel.
- Pour une utilisation en extérieur, protégez le joint de la pluie et du gel pendant le durcissement et peignez le joint après un durcissement suffisant.

## PERFORMANCES

### Spécifications techniques :

| Caractéristiques techniques  |                   |
|--|-------------------|
| Mastic non durci   |                   |
| Système de durcissement  | Evaporation d'eau |
| Formation de peau (23°C et 50% H.R.)   | 30 min.           |
| Vitesse de durcissement (23°C et 50% H.R.)   | 0,5 mm après 24 h |
| Densité : ISO 1183   | 1,62 g/ml         |
| Température de mise en oeuvre  | +5°C à +40°C      |
| Conservation, dans son emballage hermétique et d'origine dans un local sec entre +5°C et +25°C | 12 mois           |

| Caractéristiques techniques                |                        |
|--|------------------------|
| Mastic durci                               |                        |
| Dureté Shore A : ISO 868                   | 12                     |
| Amplitude de travail : ISO 11600           | 12,5%                  |
| Module maximal : ISO 8339                  | 0,03 N/mm <sup>2</sup> |
| % résistance à la rupture : ISO 8339       | >500%                  |
| Perméabilité à la vapeur d'eau : ISO 15106 | μ = 5014 ; sd = 3,3m   |
| Résistance aux températures                | -20°C à +80°C          |

Date d'enregistrement : 12/12/2024 – Indice C

LR ETANCO est membre adhérent de :



LR ETANCO - Parc les Érables - Bât. 1 - 66 Route de Sartrouville

78231 Le Pecq Cedex France - [www.etanco.eu](http://www.etanco.eu)

Tél : 01 34 80 52 00 – [commercial.france@etanco.fr](mailto:commercial.france@etanco.fr)

**DIMENSIONS & CODES**

| Couleur              | Cartouche de (ml) | Code    |
|----------------------|-------------------|---------|
| Blanc                | 310               | 492 120 |
| Gris alu             | 310               | 492 122 |
| Noir <sup>(1)</sup>  | 310               | 492 124 |
| Chêne <sup>(1)</sup> | 310               | 492 126 |
| Brun                 | 310               | 492 128 |

<sup>(1)</sup> Sans label SNJF

**CONFORMITÉ**

- SNJF – Société National du Joint Français (uniquement sur le blanc, gris alu et brun)  
Informations relatives à la marque Label SNJF et au Référentiel consultables sur [www.oc-sjff.fr](http://www.oc-sjff.fr).
- Certificat CE suivant EN 15651-1 / N° DoP : DLC367002000.
- Étiquetage en émission de composants organiques volatiles des produits de construction et décoration.

**MARQUAGE & ÉTIQUETAGE**

- Sur conditionnement : LR CRYL Acrylique + COULEUR + CODE.

**CONTRÔLE QUALITÉ**

- Système de management de la qualité certifié ISO 9001 suivant certificat en vigueur.

**NOTA**

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés de bonne foi, uniquement dans un souci d'information générale. Ils reflètent l'état de nos connaissances au moment de leur rédaction. Les possibilités d'utilisation de nos produits étant nombreuses, et pouvant être hors de notre contrôle, notre responsabilité ne saurait en aucun cas être engagée en cas de mauvaise utilisation de nos produits. Les renseignements donnés ne peuvent être considérés que comme une suggestion d'utilisation sans tenir compte des brevets existants, ni des prescriptions légales ou réglementaires, nationales ou locales. L'acheteur est tenu de vérifier si la détention ou l'utilisation de nos produits est soumise sur son territoire à des règles particulières, notamment en matière publique, d'hygiène et de sécurité des travailleurs et des consommateurs. Il assume également seuls les devoirs d'information et de conseil auprès de l'utilisateur final. Le non-respect éventuel de ces réglementations, prescriptions et devoirs ne peut en aucun cas engager notre responsabilité.

**Date d'enregistrement : 12/12/2024 – Indice C**

LR ETANCO est membre adhérent de :



**LR ETANCO - Parc les Érables - Bât. 1 - 66 Route de Sartrouville**

78231 Le Pecq Cedex France - [www.etanco.eu](http://www.etanco.eu)

Tél : 01 34 80 52 00 - [commercial.france@etanco.fr](mailto:commercial.france@etanco.fr)