

## BOMBE AÉROSOL DE PEINTURE



### DÉFINITION DU PRODUIT

- Bombe de peinture en aérosol.
- Finition brillante.
- Séchage rapide.
- Excellent pouvoir couvrant.
- Excellente tenue dans le temps.
- Très bonne résistance chimique.

### DOMAINE D'APPLICATION

- Destinée à la retouche des bacs prélaqués ou de fixations.

### MATIÈRE & REVÊTEMENT

#### Composition :

- Peinture de type alkyde modifié + gaz propulseur.

### MISE EN ŒUVRE

#### Préparation du support :

- La peinture doit être appliquée sur un support sec, dégraissé et dépolvé.
  - Poncer les anciennes peintures au préalable.

#### Application :

- Utiliser l'aérosol uniquement dans des zones bien ventilées.
- Agiter l'aérosol pendant 2 minutes environ avant utilisation.
- Tenir l'aérosol droit et appliquer en couches croisées.
- Distance de pulvérisation 25 à 30 cm environ de la surface à peindre.
- Lors de l'application, secouer l'aérosol de temps en temps.
- Retourner l'aérosol tête en bas après utilisation pour nettoyer la valve et le diffuseur.
- Sec au toucher en 30 minutes environ et 24 heures en profondeur.

#### Produit associé :

- Bombe aérosol GALVASPRAY (voir FT 3006)

#### ⚠ Limite d'emploi :

- Ne pas appliquer par température inférieure à 10°C.

### PERFORMANCES

#### Spécification technique :

- Brillant spéculaire : 85% à 90% à 60°.

#### Autres éléments :

- Rendement : 1 aérosol pour environ 2m<sup>2</sup>.
- Stockage de l'aérosol : entre 10°C à 25°C et entre 50% à 75% d'humidité.

## DIMENSIONS & CODES

RAL	Couleur	Code
1001	Ocre	470 042
1015	Jaune sable	470 003
1019	Beige	470 025
1021	Jaune colza	470 012
2001	Orange	470 037
3000	Rouge rubis	470 013
3012	Beige	470 035
5002	Bleu	470 024
5008	Ardoise	470 001
5014	Bleu	470 020
5017	Bleu	470 018
6003	Vert	470 019
6005	Vert sapin	470 016
6011	Vert réséda	470 006
6021	Vert tilleul	470 023
7004	Gris	470 036
7005	Gris souris	470 040
7006	Lauze	470 009
7012	Gris 955	470 032
7015	Gris ardoise	470 043
7016	Gris	470 029
7022	Gris graphite	470 004
7032	Gris silex	470 005
7035	Gris clair	470 015
7037	Gris	470 058
7044	Gris soie	470 041
8004	Brun	470 031
8012	Rouge tuile	470 008
8014	Brun macao	470 011
8017	Brun	470 044
8019	Brun	470 030
8024	Brun clair	470 014
9001	Blanc	470 053
9002	Gris pierre	470 007
9005	Noir	470 010
9006	Aluminium	470 002
9007	Gris	470 027
9010	Blanc	470 000
-	Gris typhon	470 038
-	Gris nuage 4750	470 039

## MARQUAGE & ÉTIQUETAGE

- Sur conditionnement : AEROSOL 400MI + COULEUR + CODE.

## CONTRÔLE QUALITÉ

- Système de management de la qualité certifié ISO 9001 suivant certificat en vigueur.

## NOTA

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés de bonne foi, uniquement dans un souci d'information générale. Ils reflètent l'état de nos connaissances au moment de leur rédaction. Les possibilités d'utilisation de nos produits étant nombreuses, et pouvant être hors de notre contrôle, notre responsabilité ne saurait en aucun cas être engagée en cas de mauvaise utilisation de nos produits. Les renseignements donnés ne peuvent être considérés que comme une suggestion d'utilisation sans tenir compte des brevets existants, ni des prescriptions légales ou réglementaires, nationales ou locales. L'acheteur est tenu de vérifier si la détention ou l'utilisation de nos produits est soumise sur son territoire à des règles particulières, notamment en matière publique, d'hygiène et de sécurité des travailleurs et des consommateurs. Il assume également seuls les devoirs d'information et de conseil auprès de l'utilisateur final. Le non-respect éventuel de ces réglementations, prescriptions et devoirs ne peut en aucun cas engager notre responsabilité.

Date d'enregistrement : 09/01/2023 – Indice C

LR ETANCO est membre adhérent de :



LR ETANCO - Parc les Érables - Bât. 1 - 66 Route de Sartrouville

78231 Le Pecq Cedex France - [www.etanco.eu](http://www.etanco.eu)

Tél : 01 34 80 52 00 – [commercial.france@etanco.fr](mailto:commercial.france@etanco.fr)