

JOINT MOUSSAFOAM



DÉFINITION DU PRODUIT

- Joint en mousse de polyuréthane gris.
- Avec adhésif sur une face.
- Suit les mouvements du joint.
- Livré en rouleau emballé individuellement sous film plastique.

DOMAINE D'APPLICATION

- Adapté pour les espaces à combler de 3 à 10 mm.
- Couverture : Faible/moyenne hygrométrie : obturation de la sous face des panneaux sandwich à chaque extrémité de panneau sandwich.
- Sarking : au niveau des rives, entre l'isolant et la rive.
- Huisseries : Calfeutrement en seconde barrière ou fond de joint :
 - Fenêtres (tous types de poses : applique, feuillure et tunnel)
 - Portes extérieures.


MATIÈRE & REVÊTEMENT

Matière :

- Mousse de polyuréthane à cellule ouverte imprégnée de résine acrylique.

MISE EN ŒUVRE

Couverture




⚠ Limites d'emplois :

- Ne doit pas être utilisé en première barrière d'étanchéité.
- Pour une utilisation où l'espace à combler est de plus de 10 mm prendre le MOUSSACRYL PC Standard (voir FT 3063)

PERFORMANCES

- Classe 2 : Étanche à la pluie à 300 Pa comprimé à 80%.
- Température de service : De -40°C à +120°C.

DIMENSIONS & CODES



Largueur (mm)	Épaisseur (mm)	Longueur rouleau (ml)	Nombre de rouleaux	Code
10	5	6	60	446 100
15			38	446 600
20			30	446 000
25			23	446 620
30			20	446 630
40			18	446 250
10	10		40	446 110
15			26	446 120
20			20	446 010
30			35	446 130
40	15		21	446 150
15			42	446 020
20		32	446 700	
30		23	446 720	
40	20	18	446 260	
15		42	445 990	
20		32	446 030	
30		21	446 040	
40		15	446 240	

CONFORMITÉ

- Tenue au feu : Comprimé entre 2 parois, il se ramollit en surface, il reste ininflammable tant que les parois assurent la compression à 90%. À l'état libre, il se consume dans les flammes en fondant.

MARQUAGE & ÉTIQUETAGE

- Sur le conditionnement : MI MOUSSAFOAM/SF Gris + LONGUEUR RLX + LARGEUR x ÉPAISSEUR + CODE.

CONTRÔLE QUALITÉ

- Système de management de la qualité certifié ISO 9001 suivant certificat en vigueur.

NOTA

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés de bonne foi, uniquement dans un souci d'information générale. Ils reflètent l'état de nos connaissances au moment de leur rédaction. Les possibilités d'utilisation de nos produits étant nombreuses, et pouvant être hors de notre contrôle, notre responsabilité ne saurait en aucun cas être engagée en cas de mauvaise utilisation de nos produits. Les renseignements donnés ne peuvent être considérés que comme une suggestion d'utilisation sans tenir compte des brevets existants, ni des prescriptions légales ou réglementaires, nationales ou locales. L'acheteur est tenu de vérifier si la détention ou l'utilisation de nos produits est soumise sur son territoire à des règles particulières, notamment en matière publique, d'hygiène et de sécurité des travailleurs et des consommateurs. Il assume également seuls les devoirs d'information et de conseil auprès de l'utilisateur final. Le non-respect éventuel de ces réglementations, prescriptions et devoirs ne peut en aucun cas engager notre responsabilité.

Date d'enregistrement : 21/06/2022 - Indice C

LR ETANCO est membre adhérent de :