

## LR COL 310 ML



### DÉFINITION DU PRODUIT

- Colle de montage à froid.
- Fixation sans clou ni vis de la plupart des matériaux rencontrés dans le bâtiment.
- Peut être employée sur surfaces inégales (jusqu'à 8 mm)
- Horizontales et verticales.
- Bonne adhésion immédiate.

### DOMAINE D'APPLICATION

- Permet un assemblage par collage supprimant clous, chevilles et vis pour la pose de plinthes en bois, plinthes en PVC rigide, poutre en bois ou polyuréthane, cornières métalliques, mousses isolantes (sauf polystyrène) sur béton, bois, plâtre, métaux, etc.
- Peut être employée tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
- Sur surfaces poreuses ou non poreuses.

### MATIÈRE & REVÊTEMENT

#### Composition :

- Base de néoprène.

### MISE EN ŒUVRE

#### Préparation du support :

- Les supports doivent être secs, dépolissés, sains et sans graisse.

#### Application :

- Appliquer le mastic avec un pistolet manuel ou électrique.
- Appliquer en cordons de diamètre minimal 5 mm espacé au maximum de 10 cm pour les cordons parallèles.
- Plaquer pour transférer la colle sur le support opposé, retirer, attendre quelques minutes pour que les vapeurs puissent s'échapper (5 min) et plaquer à nouveau en exerçant une forte pression. Bien positionner les éléments entre eux, la prise étant quasi définitive.
- Pour le collage d'éléments lourds, il est recommandé de les soutenir durant le séchage.

#### Outils de pose conseillés :

- Pistolet à mastic à batterie Milwaukee C18PCG-310 201B (code : 322 474)
- Pistolet à mastic manuel type berceau avec démultiplicateur - H14 (code : 493 200)
- Pistolet à mastic manuel type tige hexagonale (code : 493 150)

## Produits associés :

- LR WATER SEAL 290ml (voir FT 3034)
- LR WATER JOINT 290ml (voir FT 4377)
- LR SIL 402 310 ml (voir FT 4343)
- LR SIL FEU 310ml (voir FT 3082)
- SILICONE COLOR 310ml (voir FT 3129)
- LR STONE 310ml (voir FT 0483)
- LR CRYL 310ml (voir FT 4376)
- GLR PU 310ml (voir FT 4378)

## ⚠ Limites d'emplois :

- Ne pas employer sur les panneaux en polystyrène.
- Ne pas employer sur les surfaces synthétiques.
- Ne pas utiliser pour des endroits complètement immergés.

## PERFORMANCES

### Spécifications techniques :

Caractéristiques techniques	
Extrait sec	60%
Densité	1,22 g/ml
Couleur	Beige
Viscosité	Pâte
Temps de séchage	Résistance à 90 % après 9 à 12 hrs Résistance à 100 % après 48 hrs
Température de mise en oeuvre	+10°C à +40°C
Conservation, dans son emballage hermétique et d'origine dans un local sec entre +5°C et +25°C	Mini 12 mois
Consommation	1 cordon de 5 mm diamètre = +/- 15 m par cartouche
Traction bois/bois	20°C : 60 kg/cm <sup>2</sup>
Absorption eau	Négatif
Résistance à la température	-20°C à +100°C

## DIMENSIONS & CODES

Cartouche de (ml)	Code
310	492 155

**CONFORMITÉ**

- Étiquetage en émission de polluants volatils des produits de construction et décoration.

**MARQUAGE & ÉTIQUETAGE**

- Sur conditionnement : LR COL Colle néoprène + CODE.

**CONTRÔLE QUALITÉ**

- Système de management de la qualité certifié ISO 9001 suivant certificat en vigueur.

**NOTA**

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés de bonne foi, uniquement dans un souci d'information générale. Ils reflètent l'état de nos connaissances au moment de leur rédaction. Les possibilités d'utilisation de nos produits étant nombreuses, et pouvant être hors de notre contrôle, notre responsabilité ne saurait en aucun cas être engagée en cas de mauvaise utilisation de nos produits. Les renseignements donnés ne peuvent être considérés que comme une suggestion d'utilisation sans tenir compte des brevets existants, ni des prescriptions légales ou réglementaires, nationales ou locales. L'acheteur est tenu de vérifier si la détention ou l'utilisation de nos produits est soumise sur son territoire à des règles particulières, notamment en matière publique, d'hygiène et de sécurité des travailleurs et des consommateurs. Il assume également seuls les devoirs d'information et de conseil auprès de l'utilisateur final. Le non-respect éventuel de ces réglementations, prescriptions et devoirs ne peut en aucun cas engager notre responsabilité.

**Date d'enregistrement : 03/11/2023 - Indice B**

LR ETANCO est membre adhérent de :



**LR ETANCO** - Parc les Érables - Bât. 1 - 66 Route de Sartrouville

78231 Le Pecq Cedex France - [www.etanco.eu](http://www.etanco.eu)

Tél : 01 34 80 52 00 - [commercial.france@etanco.fr](mailto:commercial.france@etanco.fr)